



DUOFLEX



POLYURÉTHANE
MAT GONFLANT



160°C



RETIRER À
FROID



Pression Moyenne 60°



150 µm



20 Sec

DESCRIPTION

APPLICATION

1. Découper le matériel en miroir avec une lame standard flex.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Presser le marquage sur le textile avec son support polyester, en le protégeant avec un papier siliconé à 160°C / 20 sec / pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.

EPAISSEUR:



Polyuréthane mat gonflant 150 microns

SUPPORT:

Polyester adhésif transparent



RECOMMANDE POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement

LAVAGE

- Maximum 40° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs (*javel...*)
- Sèche-linge : En cours de test
- Nettoyage à sec : En cours de test

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-30° C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles