



SUBLIFLOK 1602



DESCRIPTION


APPLICATION

1. Impression et découpe

- Préparer l'impression du motif en positif en suivant les instructions d'utilisation de l'imprimante
- Faire attention aux températures d'impression et de séchage
- Utiliser le profile d'impression adéquate
- Retirer le flock de l'imprimante

2. Transfert à chaud

- Echeniller l'excès de matière et enlever le support papier.
- Poser le motif sur le textile protégé par un papier siliconé, puis presser avec une presse SEFA à 170°C durant 50 secondes.
- Pour les tissus délicats procéder en 2 temps :
 - 1/ presser le flock à 170°C durant 50 secondes.
 - 2/ enlever le support et poser le motif sur le textile puis represser à 160°C pendant 20 secondes.

EPAISSEUR:  Flock polyester blanc (touché velours)
0.5mm

SUPPORT: Papier



RECOMMANDÉ POUR

Coton ● Polyester ● Acrylique et fibres similaires

USAGE & ENTRETIEN

- Bien respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Les produits imprimables sont très fragiles. Utilisez des gants pour les manipuler.
- Stockez le produit protégé de la poussière avec un film plastique.
- Il est impératif d'utiliser l'encre officielle de l'imprimante.

LAVAGE

- Maximum 60° C
- De préférence à l'envers
- Ne pas utiliser de produit agressifs
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Non

STOCKAGE

- Maximum 1 an
- Dans un endroit sec (15-25°C)
- Protégé de la lumière
- Verticalement

Chemica
Heat transfers for textiles